

Karta wymagań technicznych

1. Producent wyrobu medycznego
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Łąd” Sp. z o.o. w Niwnicach
2. Nazwa wyrobu medycznego
GIPS CHIRURGICZNY SZYBKOWIĄŻĄCY „S”
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu medycznego
PKWiU 26.53.10-00.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu medycznego
GIPS CHIRURGICZNY „S” stosowany jest do sporządzania opatrunków unieruchamiających i modeli gipsowych.
5. Specyfikacja techniczna
Farmakopea Polska V, tom V FP V(FP IV) 1999
6. Deklarowane cechy techniczne

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego (% masy spoiwa) - 0,5 mm - 0,16 mm	$\leq 0,01$ $\leq 3,0$
2.	Czas wiązania : - początek wiązania [min] - koniec wiązania [min]	≥ 7 ≤ 15
3.	Wytrzymałość na łamanie wg FP IV [kG/cm ²] - po 2 godz. twardnienia	≥ 25
4.	Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: - po 2 godz. twardnienia	$\geq 6,5$
5.	pH przesączu (4g/10ml)	6,0 – 7,0

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

NIWNICE 21.11.2005
Aktualizacja: 01.10.2010

Prezes Zarządu
Stanisław Małek