

Karta Techniczna Wyrobu		
GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S”		
Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „NOWY ŁĄD” sp. z o.o. w NIWNICACH 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI	Data: 07.08.2018	strona 1 z 1

GIPS SZYBKOWIĄŻĄCY „S” jest wyrobem produkowanym na bazie naturalnego kamienia gipsowego wydobywanego z wyrobisk podziemnych kopalni NOWY ŁĄD, z dodatkiem komponentu modyfikującego współczynnik wodno-gipsowy i czas wiązania gotowego wyrobu. Produkowany w opakowaniu 5 kg i 25 kg.

ZASTOSOWANIE.

Przeznaczony do sporządzania szybkowiążących zapraw gipsowych do różnego stosowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

1.Czas wiązania	7 -15 minut
2.Wytrzymałość na zginanie po 2 godz.	nie mniej niż 2,5 N/mm ²
3.Wytrzymałość na ściskanie po 2 godz.	nie mniej niż 6,5 N/mm ²
4.pH przesącza (4g/10ml)	6 - 7
5.Pozostałość na sicie 0,5 mm	0,1 %
6.Pozostałość na sicie 0,16 mm	3,0 %

WSKAZÓWKI UŻYTKOWE.

Współczynnik wodno-gipsowy zaprawy określany jest przy średnicy 120 mm placka odlanego z cylindra (śr.50mm, wys.100mm). W praktyce może się on różnić od podanego na opakowaniu; przygotowana konsystencja gęstwy gipsowej powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach i workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.

Okres przydatności do użycia - 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opracował:
Elżbieta Sobczyszyn

Zatwierdził: Małgorzata Lenik

WICEPREZES ZARZĄDU